

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

### **ВИННЕР – шелковисто-матовая полиуретановая антикоррозионная эмаль для наружных и внутренних поверхностей.**

Применяется для окраски и грунтования оцинкованных, алюминиевых, стальных поверхностей.

#### **Может применяться для окрашивания деревянных и бетонных поверхностей**

Эмаль можно наносить без предварительного грунтования по плотно держащейся ржавчине.

**Предназначена для защитного окрашивания листового железа, в том числе металлических крыш, водостоков, карнизов, желобов, труб, стальных ограждений, сельхозтехники, лодок и других металлоконструкций..**

Благодаря высококачественному полиуретановому связующему и специальным добавкам, эмаль обладает отличной стойкостью к износу, атмосферному воздействию, сколам, ударам, царапинам.

По загрунтованной ранее поверхности возможно нанесение эмали в один слой.

РАСХОД	1 литр на 7м <sup>2</sup> . по бетону, на 8м <sup>2</sup> . по дереву, на 10м <sup>2</sup> . по металлу. На второй слой 1 литр на 10м <sup>2</sup> .
РАЗБАВИТЕЛЬ	<b>высокоочищенный уайт-спирит</b>
СУХОЙ ОСТАТОК	около 64% в зависимости от цвета
ПЛОТНОСТЬ	1,0 – 1,1 кг/л в зависимости от цвета
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	кисть, валик, распыление.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	от пыли 3 часа. <b>Следующий слой через сутки. При необходимости можно разбавить эмаль до 20%</b>
при t23°C и относительной влажности 50 %	<b>Стойкостью к дождю краска приобретает через 2 дня.</b>
БАЗИС	<b>Краска тёмных цветов высыхает медленнее.</b> <u>При понижении температуры и повышении влажности время высыхания увеличивается вдвое.</u> белая - колеруется в светлые тона (2000 оттенков) база «С» - колеруется в яркие, насыщенные цвета (2000 оттенков)
СТОЙКОСТЬ	отличная к мытью обычными моющими средствами, к слабым химикатам и растворителям (уайт-спирит), неустойчива к нитрорастворителям. Выдерживает масла и смазки. Износостойкая.
Приобретает через месяц	120°C сухого тепла
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ	выдерживает хранение при низких температурах.
ХРАНЕНИЕ	

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:**

**1. Стальные поверхности** грунтуются снаружи самой краской Виннер шелковисто-матовой.

Очистить поверхность от загрязнений, солей, жира и масел моющим средством, затем тщательно промыть всю поверхность чистой водой. Высушить. Грунтовать.

**2. Окрашивать** в два слоя снаружи, в один слой – внутри.

**3. Новые оцинкованные поверхности** «состарить» в течение года под воздействием ветровой эрозии. Если нет такой возможности, то заматить оцинкованную поверхность с обезжиривающим матирующим средством при помощи серого скотч-брайта. Обильно промыть водой. Высушить. Грунтовать. Окрашивать в два слоя.

**4. Алюминиевые поверхности** заматить красным скотч-брайтом с матирующей пастой. Тщательно смыть остатки пасты чистой водой. Высушить. Грунтовать. Окрашивать в два слоя.

**5. Деревянные поверхности** снаружи загрунтовать грунтом Доктор Вуд, через 2 суток окрашивать. Внутри дерево окрашивать без предварительного грунтования. Новые полы окрашивать в 3 слоя.

**6. Бетонные поверхности** окрашивать в два слоя после окончания процесса карбонизации бетона (месяц после заливки), после проведения теста на остаточную влажность. Остатки формовочного масла удалить газовой горелкой. Пыль удалить пылесосом. При нанесении на чистый бетон, краску необходимо разбавить до 40%. Далее краску не разбавлять. Полы окрашивать в 3 слоя.

**7. Ранее окрашенную поверхность** тщательно промыть, удаляя пыль, грязь, жиры. Сполоснуть водой.

Высушить поверхность. Отслаивающуюся краску соскоблить, трещины и выбоины заделать шпатлёвкой (можно универсальной полиэфирной) до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью.

Глянцевые или полуматовые твёрдые поверхности отшлифовать шлифбумагой P380-P400. Пыль удалить.

**Окрашивать сначала отремонтированные участки.** Затем окрасить в один слой всю поверхность.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ:** краску наносить кистью или валиком на первый слой. На второй слой возможно нанесение краски распылением, но в этом случае необходимо произвести выравнивание поверхности кистью.

**Объём краски, рассчитанный на второй слой, необходимо перемешать в одной ёмкости во избежании разницы в оттенке.** Если нет такой возможности, то в этом случае необходимо, используя половину объёма краски из одной банки, добавить в первую банку краску из последующей банки в соотношении 1:1 и т.д.

**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ:** температура воздуха, подложки и материала должна быть от +10°C до +30°C, влажность воздуха менее 80%. Температура наружных металлических поверхностей должны быть на 3°C выше, чем температура воздуха.

Не производить покрасочные работы под прямыми солнечными лучами. Наружные поверхности окрашивать в сухую

пасмурную погоду, **не перед дождём.**

**КРАСКУ ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕМЕШАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ!!!**

<b>В А Ж Н О</b>	Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.
----------------------------------	---