Производитель – РФ, ООО «Финкраска М»
Бренд - SYMFHONY
Срок годности см. на банке

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ЕВРО-ЛАЙФ – акрилатная латексная шелковисто-матовая влагостойкая, износоустойчивая, эластичная краска.
Краска **EURO-LIFE** предназначена для высококачественной окраски стен и потолков во влажных помещениях (ванные комнаты, бассейны), а также в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой (кухни, коридоры, лестничные клетки, больницы, цеха пищевых производств и т.п.). Также применима в сухих помещениях (гостиные, детские комнаты, спальни). Содержит против-плесневые добавки нового поколения, безвредные для здоровья человека.
Краска сертифицирована для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях, больницах и т.п.
Наносится на бетонные, оштукатуренные, кирпичные, зашпатлёванные поверхности, на флизелиновые, стекло- бумажные обои, гипсокартон, ДСП, ДВП, деревянные панели. Можно наносить на новые и ранее окрашенные алкидными и в/д красками поверхности. Так как краска имеет «неполный блеск», наносить её нужно на ИДЕАЛЬНО выровненные стены или на текстурные обои. **Не применять для окраски мебели и пола**.

РАСХОД	по пористым, впитывающим поверхностям 1 л. на 7-8м^2. по мало-впитывающим поверхностям и на 2 слой 1 литр на 10-12м^2.
РАЗБАВИТЕЛЬ	вода. При применении НЕ РАЗБАВЛЯТЬ
СУХОЙ ОСТАТОК	50%
ПЛОТНОСТЬ	1,3 кг/л
ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик или безвоздушным распылением.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при **t+23^{0}С и влажности до 50%**	1 слой - 30 минут, следующий слой можно наносить через 2 часа - сутки. Продолжительность высыхания увеличивается при понижении температуры и повышении относительной влажности воздуха.
БЛЕСК	Шелковисто-матовый (степень 10)
ЦВЕТ	Краску можно колеровать практически по всем международным каталогам.
СТОЙКОСТЬ К МЫТЬЮ	**Выдерживает более 15000 проходов щеткой**. Устойчива к сильным моющим и дезинфицирующим средствам, применяемым в лечебных учреждениях.
ХИМСТОЙКОСТЬ	Выдерживает уайт-спирит. Стойкость к мытью приобретает ч/з 3 недели после нанесения
ХРАНЕНИЕ	Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5^{0}С в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления.
ТАРА	1 (0,9) л; 3(2,7) л; 10(9) л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

1. Свежий бетон, кирпичная кладка, штукатурка должны выстояться не менее 30 суток; новые зашпатлёванные поверхности – от 2 до 7 суток (в зависимости от толщины слоя шпатлёвки); далее вышеперечисленные поверхности, а также различные строительные плиты, проч. очистить от пыли и загрязнений, грунтовать праймером-грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Через 8 часов - сутки окрашивать.
2. Стеклообои сразу после наклеивания или через сутки (при высокой влажности) прогрунтовать клеем. Ещё через сутки можно окрашивать в два слоя. При повышенной влажности второй слой краски наносим через сутки.
3. **Флизелиновые, ВИНИЛОВЫЕ** обои окрашивать через сутки после наклеивания.
4.Новая поверхность ВСЕГДА окрашивается в два слоя. Краску не рекомендуется разбавлять.
6.Ранее окрашенную поверхность:
- глянцевую или полуматовую - промыть от грязи, высушить, зашлифовать сухой наждачной бумагой Р380-Р400. Пыль удалить. Окрашивать.
- матовую – смахнуть пыль. Так как с матовой поверхности невозможно смыть жир и прочие загрязнения, обработать грунтом глубокого проникновения Евробаланс-праймер. Окрашивать.
- отслаивающуюся краску соскоблить, трещины и выбоины зашпатлевать акриловой шпатлёвкой до полного выравнивания отремонтированного участка с остальной поверхностью. Загрунтовать отремонтированный участок.
7. Окрашивать в один слой если не меняется цвет поверхности или в два слоя – при кардинальном изменении цвета поверхности. Если, к примеру, синий цвет окрашивается в жёлтый, сначала синий цвет окрашивается в белый цвет. Затем белый перекрашивается в жёлтый в два слоя. Возможно, будет достаточно одного слоя.
УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть выше +5^{0}С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%.
Во избежание разницы в оттенке колерованной эмали при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать достаточное количество эмали в одной емкости
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ: Инструменты промыть водой сразу после применения.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха.
Не смешивать с другими красками и растворителями.
Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

В А Ж Н О	**Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как-то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ.**