

Страна производитель – РОССИЯ  
Фирма изготовитель – ФИНКРАСКА  
Срок годности – 5 лет с даты изготовления (см. на банке)

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

**ФОРЕСТЕР** — Акрилатная шелковисто-матовая эластичная краска для деревянных фасадов.

Краска **Forester** предназначена для окраски наружных деревянных поверхностей - фасадов, обшивочных досок и т.п. Наносится на пиленную, строганную, бревенчатую деревянную поверхность.

Содержит активный комплекс антисептиков нового поколения защищающий древесину от вредоносного воздействия бактерий, водорослей, грибков, насекомых и т.п. Краска обеспечивает долговременную защиту деревянной поверхности от атмосферных воздействий, влаги, УФ-излучения.

Краску можно наносить на новые деревянные и на ранее окрашенные поверхности.

|  |   |
|--|---|
| РАСХОД                                   | 1 литр на 6м <sup>2</sup> по грубо обработанной древесине; 8-12м <sup>2</sup> по гладкой, бревенчатой поверхности   |
| РАЗБИВИТЕЛЬ                              | вода  |
| СУХОЙ ОСТАТОК                            | 40%   |
| ПЛОТНОСТЬ                                | 1,2 кг/л  |
| СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ                         | кисть, валик, распыление.   |
| ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ                          | от пыли 30 минут. При необходимости, разбавить водой на 5-10% по объему.  |
| при t23°C и относительной влажности 50 % | Второй слой через 6 часов, при повышенной влажности – через сутки   |
| БЛЕСК                                    | Шелковисто-матовый  |
| БАЗИС                                    | А и С. Краску можно колеровать по каталогам цветов для деревянных фасадов.  |
| СТОЙКОСТЬ                                | Выдерживает более 10000 проходов щеткой через месяц после нанесения.<br>Выдерживает воздействие уайт-спиритом.  |
| ТЕРМОСТОЙКОСТЬ                           | 85°C сухого тепла   |
| ХРАНЕНИЕ                                 | Краску хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в не вскрытой заводской упаковке 5 лет, со дня изготовления. |

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ К ОКРАСКЕ:

Неокрашенную поверхность необходимо очистить от пыли, грязи и других загрязнений, затем обработать поверхность грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой, особенно тщательно обработать торцы конструкций. Шляпки гвоздей обработать антикоррозионной грунтовкой Виннер шелковисто-матовой. Затем нанести краску SYMPHONY Forester в 2 слоя.

С ранее окрашенной поверхности удалить отслаивающуюся краску, всю поверхность отшлифовать, пыль убрать, неокрашенные участки древесины обработать грунтовочным антисептиком SYMPHONY Doctor Wood в 1 слой. Затем нанести краску SYMPHONY Forester в 1 слой по грунтовочному антисептику и на второй слой - на всю поверхность.

**ПОРЯДОК РАБОТЫ:** Краску перед применением тщательно перемешать. НА ПЕРВЫЙ СЛОЙ разбавить водой на 5-10%. Наносить на подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением в 2 слоя. Во избежание разницы в оттенке колерованной краски при окраске больших поверхностей рекомендуется смешивать весь объём краски на второй слой в одной емкости. Если нет такой возможности, то в этом случае необходимо, используя половину объёма краски из одной банки, добавить в первую банку краску из последующей банки в соотношении 1:1 и т.д.

**УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ:** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, воздуха и окрашиваемой поверхности должна быть одинаковой и при этом выше +5°C и ниже +30°C, а относительная влажность воздуха - ниже 80%.

Не окрашивать наружные поверхности под прямыми солнечными лучами, перед дождём или перед выпадением вечерней росы.

**ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:** Инструменты промыть водой сразу после применения.

**УХОД:** Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) неабразивными моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Краска пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Пустые сухие банки, а также остатки краски утилизировать с соблюдением местного законодательства.

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>В<br/>А<br/>Ж<br/>Н<br/>О</b> | Информация на лакокрасочные материалы, указанная на банках и в технических характеристиках, основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Продукция сертифицирована. Производитель, а также продавец ЛКМ гарантирует качество товара, но не несёт ответственности за его применение, не подлежащее контролю производителя, как то: состояние окрашиваемой поверхности, условия нанесения ЛКМ, которые могут повлиять на конечный результат окрашивания. Также производитель не принимает на себя ответственность за ненадлежащее использование ЛКМ. |
|----------------------------------|---|